

Selante indicado para colagem e vedações em juntas de movimentações e conexões entre placas de concreto pré-moldados.

Composição

Selante monocomponente, à base de MS híbrido, cargas minerais e aditivos.

Propriedades

Aparência	Pastosa
Cor	Cinza
Densidade à 25°C	1,8 ± 0,10 g/cm ³
Formação de película	Máx. 15 min
Dureza shore A	42 ± 3,0
Alongamento na ruptura	≅ 200 %*
Tensão de ruptura	≅ 0,71 N/mm ² *
Cura do material	3 mm/24 h*
Tempo de cura para pintura	72 horas*
Temperatura ideal de aplicação	5 a 45 °C
Temperatura de trabalho	-25 a 80 °C
Resistência UV (ASTM G154)	8850 horas*
Consumo médio	60 g/m linear*

* Os dados de rendimento e os tempos médios descritos foram levantados mediante testes executados em laboratório com uma condição climática de 25 °C e umidade de 50 %. Os resultados podem sofrer alterações mediante a forma de aplicação, ferramentas, condições climáticas e da superfície.

Indicação

- Colagem e vedação de placas de concreto.

Benefícios

- Fácil aplicação.
- Pronto para uso.
- Monocomponente.
- Aceita pintura.
- Isento de solventes.
- Baixo VOC.
- Boa resistência a substâncias químicas e ou/intemperismo e envelhecimento.

Embalagens

- Sachês de 920 gramas.
- Caixa de papelão com 15 unidades de sachês.

Preparação da Superfície

- A preparação da superfície necessita ser seguida de acordo com a norma ABNT NBR 13245, em que a superfície deve ser limpa antes da aplicação.
- A área necessita estar seca, isenta de pó, gorduras e outras substâncias que comprometam a aderência do produto.
- Caso haja necessidade, antes de aplicar o produto limite a área de aplicação com fita.

Aplicação do produto

- O Pró Sela MS01 Pré Moldado pode ser aplicado com pistola manual ou pneumática.
- Após a preparação da superfície, cortar o bico aplicador em um ângulo de 45° conforme o tamanho e espessura desejada. Colocar o bico no cartucho aplicador e ajustar na pistola. Faça o acabamento e remova a fita.

Observação: reutilize o produto em até 2 semanas.

Limpeza

Para uma limpeza com mais facilidade, logo após o uso, recomenda-se limpar as ferramentas utilizadas com um pano limpo com thinner. Após a secagem do produto, somente poderá ser removido mecanicamente.

Validade

O Pró Sela MS01 Pré Moldado possui um prazo de validade de 12 meses, em condições normais do ambiente e desde que a embalagem esteja lacrada.

Precauções

- É um produto químico e como tal só deve ser manipulado por pessoas capacitadas.
- É de suma importância ler a FDS do produto.
- Armazenar o produto fora do alcance de crianças e animais.
- Não reutilizar as embalagens.
- Estocar em condições secas e protegidos da exposição direta ao sol em temperaturas entre 10 °C e 25 °C.
- É recomendado a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) como luvas, óculos de proteção e roupas de proteção durante o manuseio do produto.