

Adesivo monocomponente para aplicações em madeira. Possui resistência “D4” de acordo com a norma DIN/EN 204.

## Composição

O Polisuper PUR é uma cola monocomponente para madeira. À base de poliuretano.

## Propriedades Físicas

Aparência	Líquido límpido levemente amarelado
NCO	14,5 ± 0,5%
Viscosidade	8000 ± 1000 cPs
Temperatura de Trabalho	25°C
Gramatura de aplicação	225,0 ± 75,0
Tempo de aberto	7,5 ± 2,5 minutos
Tempo de prensagem	75 ± 15 minutos
Cura Parcial	20 minutos
Cura Total	24 horas

## Indicação

Indicado para aplicação em madeira em processos de laminação, montagem e acabamento.

## Benefícios

- Promove adesão rápida e eficiente;
- Cola de fácil aplicação;
- Ótimo rendimento;
- Pronto para uso;
- Adesivo de alta resistência.

## Preparação da superfície

- Antes de aplicar a cola, a madeira precisa ser limpa e seca.

## Embalagens

- Cartuchos plásticos de 500 g e de 1 Kg de Polisuper Cola PUR;
- Caixas de papelão de 6 un. de Polisuper Cola PUR.

## Aplicação do produto

- Aplicar a cola em uma das faces dos materiais a serem colados. Em seguida, unir as peças e submeter ambas as partes sob pressão mínima de 0,5 N/mm<sup>2</sup>.
- Após o período de 3 horas, as peças podem ser manuseadas.

## Limpeza

Recomenda-se limpar os utensílios utilizados imediatamente após o uso. Depois da cura da cola, o produto somente pode ser removido por abrasão ou com um material cortante.

Recomenda-se a limpeza da tampa após aplicação para melhor durabilidade do material.

## Validade

O Polisuper Cola PUR possui um prazo de validade de 12 meses, em condições normais do ambiente e desde que a embalagem esteja fechada adequadamente.

## Armazenamento

- É um produto químico e como tal só deve ser manipulado por pessoas capacitadas.
- A leitura da FISPQ é altamente recomendada.
- Armazenar o produto fora do alcance de crianças;
- É recomendado a utilização de luvas e óculos de proteção.